

## COLA DE CONTACTO CON PINCEL CONTACTCEYS PINCEL



Adhesivo en base disolvente de caucho de policloropreno modificados. Cola de contacto de uso general para pegar cuero, madera, fórmica, goma, corcho, cartón, ...

Genera uniones resistentes, flexibles y duraderas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto	Líquido amarillento fluido con olor característico
Tiempo abierto [20°C, 50% HR]	10 min – 15 min
Tiempo curado total [20°C, 50% HR]	24 h
Viscosidad Brookfield RVT [420 20 C]	2000 – 4000 mPa.s
Densidad	0,81 – 0,83 Kg/l
Residuo seco	19 – 23 %
Endurecimiento	10 - 60 minutos
Temperatura de aplicación	+10 °C hasta +25°C
Resistencia térmica	-20 °C hasta +80 °C
Resistencia térmica	-20 °C hasta +90 °C
Rendimiento 1 l	2,50 m <sup>2</sup>



Código	Ref.	Contenido	Uds./Caja
AI 20 302	503418	500 ml	6

### APLICACIONES:

ContactCeys es una cola de contacto muy polivalente y de uso general para unir multitud de materiales como cuero, madera, fórmica, goma, corcho, cartón, tejidos, etc. entre sí o combinados con otros materiales. Instalación de membranas de PVC sin armar al soporte de materiales de obra cementosos en cubiertas planas en edificación. Para realizar uniones en solape, siempre se respetarán y se seguirán los protocolos de aplicación e instrucciones de puesta en obra detallados para cada fabricante de las membranas impermeabilizantes, así como los productos a utilizar dependiendo de la tipología de membrana. Siempre se recomienda realizar prueba previa antes de la aplicación general y así garantizar el éxito de la aplicación.

No apto para materiales delicados como el Porex.

### MODO DE EMPLEO:

#### Preparación de la superficie:

Las superficies a encolar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o grasa. La humedad residual del soporte será inferior o igual al 2% y siempre se respetarán las temperaturas de aplicación y almacenamiento del producto detallados en este documento.

#### Aplicación:

Aplicar una capa fina de adhesivo sobre las superficies a unir. En el caso de los formatos de bote se puede aplicar mediante una brocha de pintor. Esperar entre 8 - 12 minutos antes de fijar las piezas para la evaporación del disolvente o hasta que el contacto entre las dos superficies no genere filamentos.

Una vez transcurrido este período de tiempo, colocar las piezas a unir y presionar firmemente para fijar la adhesión o, si es posible, golpear con fuerza para materializar dicha unión.

La resistencia máxima final de la unión se alcanza después de 48h.

### DISOLUCIÓN Y LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios puede realizarse sumergiendo los mismos en disolvente universal cuando la cola todavía no está seca. Una vez seca la cola, los utensilios deben ponerse en remojo con disolvente universal como mínimo 24 horas.

### ALMACENAJE:

En condiciones normales de almacenamiento y en su envase original cerrado, la vida del producto es de mínimo 36 meses, si bien es normal una ligera decantación del producto.

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Manténgase el producto alejado de los niños. Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor y no fume durante el uso del mismo. Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

**En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.**