

MANTA LANA MINERAL

MANTA PAPEL MRK 40



DoP 33UGW40KP16111

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en rollo.

APLICACIÓN RECOMENDADA

- Aislamiento entre tabiquillos.
- Aislamiento bajo cubierta.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lambda ($\lambda_{90 / 90}$)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z1 $S_d = 0,675$ m
Densidad nominal aprox.		12 kg/m ³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/kg·K

Códigos: AI 61 120 a AI 61 205



CÓDIGO DESIGNACIÓN

MW-EN 13162-T1-Z1



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq/palet	m ² /palet	Rt m ² ·K/W
⊙ Rollo								
AI 61 120	60	1,20	12,50	1	15,00	24	360,00	1,50
AI 61 202	80	0,60	11,00	2	13,20	24	316,80	2,00
AI 61 201	80	1,20	11,00	1	13,20	24	316,80	2,00
AI 61 203	100	1,20	8,50	1	10,20	24	244,80	2,50
AI 61 204	120	1,20	6,50	1	7,80	24	187,20	3,00
AI 61 205	140	1,20	5,50	1	6,60	24	158,40	3,50