

POLIFOSTATO LIQUIDO

AQAPHOS

APLICACIONES

- Tratamiento de agua para evitar incrustaciones y corrosiones. Para sistemas de agua de un solo paso.
- Evita las incrustaciones en los sistemas de inyección de hipoclorito sódico.

ESPECIFICACIÓN

- Compuestos activos: Mezcla de polifostato condensados en solución acuosa en fórmula aproximada de $\text{Na}(\text{NaPo}_3)\text{NONa}$. (*)
- Apariencia: Líquido transparente
- Contenido en P_2O_5 : 13%
- pH (10% sol.): 6,8 aprox.

OBSERVACIONES

Los compuestos que intervienen en la fabricación de este producto son grado alimentario. Este producto esta homologado en la dirección general de salud pública y consumo con el número 03-70-2179 para piscinas.

DOSIFICACIONES

Tratamiento en conducciones de agua: 25 c.c por cada 1.000 litros de agua mediante bomba inyectora.

Máxima dosificación: 40 c.c./m³

Aplicado a una dosis de 500 c.c. por cada 100 litros HIPOCLORITO SÓDICO para la desinfección del agua, se evitan las averías por la adherencia de las sales en las bombas inyectoras, válvulas y puntos de inyección.

EFECTO

AQAPHOS actúa como inhibidor de corrosión y anti-incrustante. Estabiliza la dureza, tanto en aguas frías como aguas calientes (máx. de 80-90°C). El efecto inhibidor se realiza mediante la adsorción del Fosfato en la superficie metálica con la conducción, creándose un film protector.

Control: La cantidad de AQPHOS. El nivel máximo de fostato (P_2O_5) no debe sobrepasar los 5 p.p.m



Código	Artículo
TA01146	Polifostato líquido Aquaphos 25lit