

COLA PEGADO AISLAMIENTO A CHAPA

BRIK-CEN S-624

COMPOSICIÓN

Adhesivo de contacto elaborado a base de caucho sintético en disolución.

APLICACIÓN

Adhesivo de contacto de viscosidad media. Aplicación manual. Especial para materiales aislantes: poliestireno expandido, lana de roca con los más diversos materiales.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a unir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad. La aplicación se puede hacer con brocha, extendedor o rasqueta dejando una capa uniforme. Si alguna de las superficies a unir es porosa, es conveniente aplicar una segunda mano, dejando secar la primera el tiempo necesario (tiempo de aireación). Una vez transcurrido el tiempo de aireación, unir las dos superficies. Es muy importante tener en cuenta que la evaporación de los disolventes depende de la humedad y temperatura ambiente, así como de los materiales a unir. Nunca se debe sobrepasar el tiempo abierto del adhesivo. En caso de hacerlo, es necesario reactivar éste entre 70 - 80 °C.



Código: AI 20 032

CADUCIDAD

Es conveniente mantener el adhesivo en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +25 °C. Consumir preferentemente antes de los 12 meses desde su fabricación.

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	-	-	Líquido amarillento
Viscosidad	UNE EN ISO 2555	mPa.s	5.000 ± 1.000
Tiempo de aireación	-	minutos	5-10

PRESENTACIÓN

Código	Artículo	Latas / caja
AI 20 032	Lata de 5 litros	4