

PINTURA IMPERMEABILIZANTE OVALDINE ELASTIC

DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizantes elástico foto-reticulable, con protección antimoho para superficies verticales.

Continuo, antifisuras, microporoso, lavable y flexible. Estable a temperaturas extremas (desde -20° a 60°C)

Elasticidad I4 según NORMA AFNOR 84-402/403.

USOS:

Exterior/Interno

Fachadas, Mortero de cemento, Ladrillo poroso

PROPIEDADES:

- Antimoho
- Elasticidad
- Impermeable
- Resistencia térmica
- No propaga la llama
- Cumple normas de estanqueidad
- No presenta Tacking
- Perfecta fusión entre manos
- Blanco, colores y tintable
- Impermeabilidad al agua de lluvia UNE 23P/201105/5
- Permeabilidad al vapor de agua según UNE-EN-ISO 783
- Elasticidad I4 según Norma AFNOR 84-402/403. Absorbe grietas de hasta 2 mm.
- Rendimiento para cumplir normas de estanqueidad: 0,75l/m² (2-3 manos mínimo).
- Rendimiento por mano: 4m²/l, acabado en 3 manos.
- Rendimiento por mano: 2,66 m²/l, acabado en 2 manos.
- Buena adherencia
- AFNOR: NFT. 36005 Famile I Classe 7b2. AFNOR NFT 30-804: Clase D3. Máximo VOC=40 g/l.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Acabado** Semimate
- **Peso específico:** 1,33 ± 0,05 kg/l
- **Viscosidad:** 138 +/- 15 PO
- **Sólidos en volumen:** 52± 1
- **Sólidos en peso:** 64± 1
- **VOC: Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):** Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 40 g/l
- **Rendimiento aprox. por mano:** En función del uso del producto.
- **Secado tacto:** (20°C HR:60%): 4-6 h en presencia de U.V.
- **Repintado:** (20°C HR:60%): 24 h
- **Clasificación AFNOT:** NFT. 36005 Famile I Classe 7b2. AFNOT NFT 30-804 P-84-403: Clase D3. Máx

Código	Artículo	Color	Cantidad (L.)
AI51110	Pintura Ovaldine Elastic	Blanco	12

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Soportes Nuevos

• Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (**30 días mínimo**).
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
3. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
4. Fijar los soportes deleznales con fijador adecuado (**Ver familia 6**).
5. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
6. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte.

• Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (**max. 20% humedad**).
2. Eliminar del soporte productos extraños y/o residuos.
3. Eliminar eflorescencias. Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación selladora adecuada.
4. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
5. Fijar los soportes deleznales o harinosos mediante fijador adecuado.
6. Masillar con plaste para eliminar los defectos del soporte.
7. Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

• Restauración y mantenimiento:

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mas adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad ante de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

SEGURIDAD:

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Manter fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C.