

ADHESIVO DE CONTACTO PARA AISLAMIENTO BRIK-CEN S-10

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto elaborado a base de caucho de policloropreno, resinas sintéticas, mezcla de disolventes adecuada (hidrocarburos aromáticos, alifáticos y cetonas).

APLICACIÓN

En un adhesivo ideal para el pegado de láminas fenólicas, contrachapado, chapa de madera y aglomerado, así como decoración: Tela, corcho, caucho, metal y otros materiales entre sí.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a unir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad.

La aplicación se puede hacer con brocha o rasqueta dejando una capa uniforme.

Si alguna de las superficies a unir es porosa, es conveniente aplicar una segunda mano, dejando secar la primera el tiempo necesario (tiempo de aireación).

Una vez transcurrido el tiempo de aireación, unir las dos superficies. Es muy importante tener en cuenta que la evaporación de los disolventes depende de la humedad y temperatura ambiente, así como de los materiales a unir.

TEMPERATURA DE EMPLEO

- +5 °C a +35 °C

ASPECTO

- Líquido amarillo

VISCOSIDAD

- 250 1000 mPas.s UNE EN ISO 2555

TIEMPO DE AIREACIÓN

- 5-10 Minutos

ALMACENAJE

Conservar en lugar fresco y seco

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

PRESENTACIÓN Y CADUCIDAD

Código	Artículo	Latas / caja	Caducidad
AI20030	Bote 0,5 L. adhesivo contacto BRIK-CEN S-10	12	12 meses
AI20031	Bote 1 L. adhesivo contacto BRIK-CEN S-10	6	12 meses



Código: AI20030



Código: AI20031