

## ESTAÑO



Estaño para soldadura eléctrica de Ø 1 mm. Disponible en dos formatos.



- Sn/Pb: 50 / 50.
- Diámetro del alambre: 1,0 mm.

### Composición química de aleación

Composición principal		Impurezas (máx.)										
Sn	Pb	Cu	Sb	Bi	As	Fe	Al	Cd	Zn	S	Ag	Suma de impurezas
49-51	rest	0,03	0,1	0,03	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,015	0,0001	0,2

Código	MT34293	MT34295
Composición	Sn / Pb: 50 / 50	
% de fundición	1,6 - 2,2	
S.I.R Ω.cm	≥ 1 x 10 <sup>11</sup>	
% de halógeno	≤ 0,5	
Ø (mm)	1,0	
Temperatura de solidificación y fluidez (°C)	183 / 215	
Temperatura óptima de trabajo	380 - 420 °	
Almacenamiento	Lugar seco y frío	
Formato (g)	Tubo 10	Bobina 100